

Famille : Spécialité bois

Code Tarif : 3344

Support : Bois

Colorecir

Contenance : 500 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colorecir Louis XIII – L'alliance parfaite de la teinte et de la cire

Sublimez vos intérieurs avec le Colorecir, une solution 2-en-1 d'exception conçue pour teinter et cirer vos bois neufs ou décapés en un seul geste. Enrichie à la **pure cire d'abeille**, cette formule nourrit intensément les fibres tout en offrant un fini garnissant remarquable. Après séchage, sa texture mate se métamorphose sous l'action du brossage en un film brillant, chaud et protecteur qui révèle toute l'élégance de vos boiseries.

Les points forts :

- **Rendu d'exception** : Des teintes profondes et chaleureuses, haute résistance aux UV.
- **Soin complet** : Nourrit le bois en profondeur et comble les pores pour un aspect satiné.
- **Efficacité** : Une finition professionnelle rapide sur mobilier, poutres et lambris.
- **Facilité** : Application fluide au pinceau pour un résultat sans traces.



MODE D'EMPLOI

Comment réussir votre finition au Colorecir Louis XIII ?

1. **Préparation** : Secouez énergiquement le bidon pour bien répartir les pigments et la cire.
2. **Mise en couleur** : Étalez une première couche régulière avec un pinceau plat à poils souples.
3. **Séchage & Intensité** : Patientez 6 heures, puis renouvelez l'opération pour approfondir la teinte et la protection.
4. **Révélation** : Après un séchage complet (entre 6 et 24h), frottez vigoureusement avec une brosse dure ou un paillason en coco pour activer la cire.
5. **Lustrage** : Finissez par un lustrage au chiffon doux pour révéler tout l'éclat de votre bois.

CONSEILS

Préparation du support pour un rendu impeccable :

Le bois doit être **brut, propre et sec**. Toujours rincer, poncer fin et dépoussiérer après traitement.

- **Bois cirés** : Décireur + Laine d'acier n°2, puis Décapant Ébénisterie.
- **Bois vernis** : Décapant Ébénisterie + Laine d'acier n°2.
- **Bois noircis** : Éclaircisseur Bois Louis XIII.
- **Bois exotiques (rouges)** : Décolorant Bois Rouges Louis XIII.
- **Bois neufs** : Ponçage progressif (grain 180 puis 220) pour ouvrir les pores.

Conseils d'utilisation :

1. **Méthode** : Fines couches dans le sens des fibres.
2. **Continuité** : Ne pas interrompre l'application au milieu d'une surface pour éviter les traces de raccord.
3. **Condition ambiante** : Privilégier une température fraîche/modérée pour faciliter le brossage de la cire.

Finition et fixation :

- **Patine** : Utiliser la Patine des Antiquaires AVEL ou la Cire de Luxe Louis XIII pour parfaire l'aspect visuel.
- **Anti-décharge** : Sur les bois destinés à être manipulés fréquemment, l'application de la Matine Gomme-Laque Louis XIII empêche les taches de cire sur les mains ou les habits.

Entretien et alternatives :

- **Usage classique** : Entretien régulier à la cire (pâte ou liquide).

Usage intensif : Si la surface est exposée aux projections d'eau ou aux taches alimentaires, substituez le Colorecir par la Teinte à Bois Anti-Taches AVEL



CODE ARTICLE / GENCOD

Désignation		Contenance (s)	GENCOD		
				Code(s) article(s)	
				Code(s) tarif	
Colorecir LOUIS XIII	Chêne Foncé	500ml	332401	3344	355